



Titane 250 XC film is highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allow some natural light transmission. Its neutral and light tint avoids any reflection from the outside of the building.

Certificeringer



Garanti SOLAR SCREEN®
 Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"



Brandsikkerhedsvurdering



Opbevaring Fra -5°C Til +40°C
 3 år



Reach Rohs Kompatibel
 Respekteret



Tilgængelige Bredder
 122cm 152cm 182cm

Konstruktion

1. "Hårdt" ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespudsning
2. Farvet polyester uden optisk forvrængning, med metalpartikler som afviser infrarød stråling
3. Klæber
4. Farvet polyester uden optisk forvrængning
5. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
6. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering

Vedligeholdelsesanvisninger

Sæbevandsopløsning (art. sun pose 0808 eller Film On 600-F0355). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen. En silicone skal påføres omkredsen af filmen når den monteres udendørs for at forhindre eventuel oxidation. Se arket "ny garanti for udendørs film"

Teknisk Datablad

Ultraviolet Transmission	<1%
Transmission Af Synligt Lys	50%
Reflektion Af Udendørs Synligt Lys	14%
Reflektion Af Indendørs Synligt Lys	11%
Samlet Afvisning Af Solenergi	49%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2*	54%
Solforhold :	
Reflektion Af Solenergi	13%
Absorption Af Solenergi	40%
Transmission Af Solenergi	47%
Reduktion Af Solblænding	53%
G-Værdi	0.51
U-Værdi	5.8
Skygge Koefficient	0.6
Installationstype	Udvendig
Rullelængde	30.5 meter m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	60µ
Farve Fra Ydersiden	NEUTRAL

Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	✓
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	✓
Tonet Dobbelttrude	✓
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✓
Gasfyldt Dobbelttrude	✓
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	✗
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✓

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m². Kontakt os for endelige detaljer eller for at få en termisk chokanalyse rapport

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.