



Multiglass 66 C film giver med sin specifikke sammensætning af forskellige metallegeringer et meget effektivt skjold mod solens varme og beskytter samtidig glassets overflade mod skader

Certificeringer



Garanti SOLAR SCREEN®
 Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"



Brandsikkerhedsvurdering
 M1



Opbevaring Fra -5°C Til +40°C
 3 år



Reach Rohs Kompatibel
 Respekteret



Tilgængelige Bredder
 122cm 152cm

Konstruktion

1. Hårdt ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespudsning
2. Polyester af høj optisk kvalitet med metalpartikler som afviser infrarød stråling
3. Klæber
4. Polyester af høj optisk kvalitet
5. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
6. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering

Vedligeholdelsesanvisninger

Sæbevandsopløsning (art. sun pose 0808 eller Film On 600-F0355). Må ikke rengøres i mindst en måned og der må ikke påføres nogen form for klistermærke eller klæbemiddel på filmen. For at forhindre en mulig oxidation af metallegeringerne er det obligatorisk at anvende vores forseglingslak (referencenummer 0771) på filmens kanter efter montering._

Teknisk Datablad

Ultraviolet Transmission	1%
Transmission Af Synligt Lys	47%
Reflektion Af Udendørs Synligt Lys	29%
Reflektion Af Indendørs Synligt Lys	28%
Samlet Afvisning Af Solenergi	66%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2*	63%
Solforhold :	
Reflektion Af Solenergi	47%
Absorption Af Solenergi	25%
Transmission Af Solenergi	28%
Reduktion Af Solblænding	52%
G-Værdi	0.36
U-Værdi	4.9
Afvist Infrarød (760-2500 Nm)	+/-80%
Skygge Koefficient	0.4
Installationstype	Indvendig
Rullelængde	30.5 meter m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	55µ
Farve Fra Ydersiden	Champagne

Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	✓
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	✓
Tonet Dobbelttrude	✓
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✓
Gasfyldt Dobbelttrude	✓
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	✓
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	!

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m². Kontakt os for endelige detaljer eller for at få en termisk chokanalyse rapport

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.