



Chrome 285 XC films are highly effective at reducing solar heat gain, whilst at the same time continuing to allow some natural light transmission. This film provides effective protection against solar glare, whilst its light one-way mirror aspect further guarantees privacy from prying eyes. Its modern design immediately lends a contemporary feel to any building exterior.

Certificeringer



Garanti SOLAR SCREEN®
 Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"



Brandsikkerhedsvurdering
 M1



Opbevaring Fra -5°C Til +40°C
 3 år



Reach Rohs Kompatibel
 Respekteret



Tilgængelige Bredder
 122cm 152cm 183cm

Konstruktion

1. Hårdt ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespudsning
2. Polyester af høj optisk kvalitet med metalpartikler som afviser infrarød stråling
3. Klæber
4. Polyester af høj optisk kvalitet
5. PS-klæber, polymeriserer med glas inden for 15 dage
6. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering

Vedligeholdelsesanvisninger

Soapy water solution (ref. 600-F0355 Film on), do not clean for at least a month and do not apply any type of sticker or adhesive on the film. The silicone should be applied to the perimeter of the film when it is installed externally, to prevent any oxidation. Please read the notice regarding "new warranty for external films"

Teknisk Datablad

Ultraviolet Transmission	<1%
Transmission Af Synligt Lys	16%
Reflektion Af Udendørs Synligt Lys	65%
Reflektion Af Indendørs Synligt Lys	65%
Samlet Afvisning Af Solenergi	84%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2*	90%
Solforhold :	
Reflektion Af Solenergi	66%
Absorption Af Solenergi	23%
Transmission Af Solenergi	11%
Reduktion Af Solblænding	85%
G-Værdi	0.14
U-Værdi	5.8
Skygge Koefficient	0.1
Installationstype	Udvendig
Rullelængde	30.5 meter m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	60µ
Farve Fra Ydersiden	SILVER LIGHT

Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	✓
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	✓
Tonet Dobbelttrude	✓
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✓
Gasfyldt Dobbelttrude	✓
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	✓
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✓

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet | Advarsel

*Recommendations provided on the basis of a glazed surface covering up to 2.5m², contact us for definitive details or to obtain a thermal chock analysis report.

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.