



Sølv 480 C film er yderst effektiv til at reducere solvarmen samtidig med at den tillader det meste af det naturlige lys at passere. Solens blænding er stærkt reduceret og filmens envejs-spejleffekt sikrer privatliv og fred for nysgerrige blikke. Giver et moderne udvendigt udseende. En yderst elastisk film, som hjælper til at sikre dine vinduer ved at forhindre glasset i at knuses og bevare dets gennemsigtighed og styrke i tilfælde af slag eller eksplosion. Overholder europæisk standard EN 12600

Certificeringer



Garanti SOLAR SCREEN®

Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"



Brandsikkerhedsvurdering

M1



Opbevaring Fra -5°C Til +40°C

3 år



Reach Rohs Kompatibel

Respekteret



Europæisk Standard EN 12600

2B2



Tilgængelige Bredder

122cm 152cm

Konstruktion

1. "Hårdt" ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespudsning
2. Polyester af høj optisk kvalitet med metalpartikler som afviser infrarød stråling
3. Klæber
4. Polyester af høj optisk kvalitet
5. Forstærket PS-klæber som forstærker filmens elasticitet hvis det udsættes for slag eller stød, polymeriserer med glas inden for 30 dage
6. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering

Vedligeholdelsesanvisninger

Safety film with reinforced PS adhesive requiring a suitable application solution (Film On ref 600-F0355 and 2cl/litre of water) and a suitable safety squeegee 150-054/150-055/150-056. Do not clean for at least 1 month and do not apply stickers or other adhesives to the film.

Teknisk Datablad

Ultraviolet Transmission	1%
Transmission Af Synligt Lys	18%
Reflektion Af Udendørs Synligt Lys	60%
Reflektion Af Indendørs Synligt Lys	58%
Samlet Afvisning Af Solenergi	80%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2*	75%
Solforhold :	
Reflektion Af Solenergi	56%
Absorption Af Solenergi	33%
Transmission Af Solenergi	11%
Reduktion Af Solblænding	83%
G-Værdi	0.2
U-Værdi	5.1
Skygge Koefficient	0.2
Installationstype	Indvendig
Rullelængde	30.5 meter m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	125µ
Farve Fra Ydersiden	Sølv

Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	✓
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	✓
Tonet Dobbelttrude	✗
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✓
Gasfyldt Dobbelttrude	!
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	!
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✗

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m². Kontakt os for endelige detaljer eller for at få en termisk chokanalyse rapport

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.