



Sølv 880 C film er yderst effektiv til at reducere solvarmen samtidig med at den tillader det meste af det naturlige lys at passere. Solens blænding er stærkt reduceret og filmens envejs-spejleffekt sikrer privatliv og fred for nysgerrige blikke. Giver et moderne udvendigt udseende. En yderst elastisk film, som hjælper til at sikre dine vinduer ved at forhindre glasset i at knuses i tilfælde af slag eller eksplosion. Overholder europæisk standard EN 12600

Certificeringer



Garanti SOLAR SCREEN®

Se Meddelelsen "Nye Garantier For De Eksterne Film"



Brandsikkerhedsvurdering

M1



Opbevaring Fra -5°C Til +40°C

3 år



Reach Rohs Kompatibel

Respekteret



Europæisk Standard EN 12600

1B1



Tilgængelige Bredder

152cm

Konstruktion

1. "Hårdt" ridsefast lag for øget holdbarhed og nemt vedligehold ved vinduespudsning
2. Polyester 25µ med metalpartikler som afviser infrarød stråling
3. Klæber
4. Polyester 100µ
5. Klæber
6. Polyester 100µ
7. Forstærket PS-klæber som forstærker filmens elasticitet hvis det udsættes for slag eller stød, polymeriserer med glas inden for 30 dage
8. Klæberbeskyttelse, fjernes efter montering

Vedligeholdelsesanvisninger

Safety film with reinforced PS adhesive requiring a suitable application solution (Film On ref 600-F0355 and 2cl/litre of water) and a suitable safety squeegee 150-054/150-055/150-056. Do not clean for at least 1 month and do not apply stickers or other adhesives to the film.

Teknisk Datablad

Ultraviolet Transmission	1%
Transmission Af Synligt Lys	14%
Reflektion Af Udendørs Synligt Lys	56%
Reflektion Af Indendørs Synligt Lys	52%
Samlet Afvisning Af Solenergi	80%
Samlet Afvisning Af Solenergi 2*	75%
Solforhold :	
Reflektion Af Solenergi	55%
Absorption Af Solenergi	33%
Transmission Af Solenergi	13%
Reduktion Af Solblænding	85%
G-Værdi	0.16
U-Værdi	5.1
Skygge Koefficient	0.2
Installationstype	Indvendig
Rullelængde	30.5 meter m
Filmkomposition	PET
Tykkelse	240µ
Farve Fra Ydersiden	Sølv

Installationsrådgivning

Vertikal Position Och För En Normal Glasyta*

Klar Enkeltrude	✓
Tonet Enkeltrude	✓
Reflekerende Tonet Enkeltrude	✓
Klar Dobbelttrude	✓
Tonet Dobbelttrude	✗
Reflekerende Tonet Dobbelttrude	✓
Gasfyldt Dobbelttrude	!
Stadip Ext. Klar Dobbelttrude	!
Stadip Int. Klar Dobbelttrude	✗

✓ Ja ✗ Ikke Anbefalet ! Advarsel

*Anbefalinger baseret på en glaseret overflade på op til 2,5 m². Kontakt os for endelige detaljer eller for at få en termisk chokanalyse rapport

Oplysningerne på denne informationsark er ikke bindende, SOLAR SCREEN® forbeholder sig retten til når som helst at ændre sammensætningen af deres produkter. Se vores garantibeviser og generelle salgsbetingelser.